

ADECON E3

Однокомпонентный универсальный воднодисперсионный клей.



Содержание влаги до 30 %.

Высокая прочность kleевого шва.

Отличная адгезия ко всем основаниям с высокой адсорбцией.

Область применения

- Предназначен для приклеивания штучного малоформатного паркета без декоративно-защитного покрытия из стабильных пород, для приклеивания фанеры к цементно-песчаным стяжкам, фанерным основам, к черновым полам из массива древесины и другим адсорбирующими основаниям.

Свойства

- Высокая стабильность kleевых валиков.
- Сохраняет эластичность.
- Особо прочен на срез.

Технические характеристики

Основа: водная дисперсия синтетических смол.

Рекомендуемая грунтовка: PAVILAST K31.

Расход клея: 1000–1300 г/м².

Время работы после нанесения клея: 30 минут.

По поверхности можно ходить: через 2 дня.

Фанера шлифуется через 7 – 10 дней. Время до шлифовки: 15 – 20 дней.

Расфасовка: 25 кг.

Инструкция по применению

Основание перед нанесением клея должно быть обработано грунтовкой PAVILAST K31.

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков строительного мусора, пыли, воска.

Температура воздуха должна составлять +22 ± 4 °C, влажность воздуха 40-60%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Перемешать продукт непосредственно перед использованием. Нанести клей на основу шпателем с широкими зубцами. Клей наносится равномерно небольшими участками во избежание образования пленки на поверхности перед укладкой деревянного покрытия.

Примечания

Не использовать в сырых помещениях.

Избегать попадания клея на кромки.

Не допускать замерзания.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков.

Перед использованием дать нагреться продукту до +20C.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.