

# ADECON K450

Однокомпонентный универсальный виниловый клей



Класс водостойкости D3.

Однокомпонентный, готов к применению.

Удобная для работы упаковка.

## Область применения

- Предназначен для сборки элементов художественного паркета, для склеивания многослойных паркетных заготовок, пазогребневых соединений, модулей, для торцевой склейки плинтусов при монтаже.
- Для склеивания изделий, подвергающихся кратковременным воздействиям влаги, как внутри помещений, так и вне помещений (при соответствующей защитной обработке).
- Применяется для склеивания древесины и композитных материалов.
- Для локальных ремонтных работ.

## Свойства

- Подходит для эластичных соединений.
- Высокая прочность клеевого шва.

## Технические характеристики

Основа: винил.

Расход клея: 120—200 г/м<sup>2</sup>.

Окончательное затвердевание: 24 часа.

Расфасовка: 0,5 кг.

## Инструкция по применению

Температура воздуха должна составлять  $+22 \pm 4$  °С, влажность воздуха 40-60%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Поверхности перед склейкой должны быть сухими и чистыми. Смазать клеем поверхности соединений. Клей наносить тонким слоем на обе склеиваемые поверхности. Плотно соединить детали и, для увеличения прочности склейки, обеспечить нагрузку 1 Н/мм<sup>2</sup> на протяжении 30 минут, при температуре ниже +22 °С время прессования увеличить. Влажной салфеткой удалить вытекший свежий клей. Последующая обработка деталей допускается через 24 часа. Максимальная прочность достигается на 7-й день после склейки.

## Примечания

Не допускать запыления нанесенного клея.

Не использовать в сырых помещениях.

Не допускать замерзания.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Перед использованием дать нагреться продукту до +20С.